

**IN THE SPECIFICATION:**

Replace Table 1 at page 12 of the specification with the following substitute Table 1:

Table 1

	Polyester resin		Wax mixture			
	Melting temperature (°C)	Acid value	DSC temperature (°C)	Penetration	Mixing Ratio	Contained Parts
Ex. 1	110	7	75	1	50	3
Ex. 2	110	11	75	1	50	3
Ex. 3	110	20	75	1	50	3
Ex. 4	110	11	70	1	50	3
Ex. 5	110	11	100	1	50	3
Ex. 6	125	11	75	1	50	3
Ex. 7	95	11	75	1	50	3
Ex. 8	110	11	73	1	70	3
Ex. 9	110	11	78	1	30	3
Ex. 10	110	11	75	1	50	1
Ex. 11	110	11	75	1	50	9
Ex. 12	110	11	73	3	50	3
Comp. Ex.1	110	5	75	2	50	3
Comp. Ex.2	110	22	75	2	50	3
Comp. Ex.3	108	11	67	4	50	3
Comp. Ex.4	108	11	105	1	50	3
Comp. Ex.5	128	11	75	1	50	3
Comp. Ex.6	93	11	75	1	50	3
Comp. Ex.7	110	11	75	2	75	3
Comp. Ex.8	110	11	80	1	25	3
Comp. Ex.9	110	11	75	1	50	11
Comp. Ex.10	110	11	75	1	50	0.5